# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-201590

(43) Date of publication of application: 04.08.1995

(51)Int.CI.

H01F 19/04 H01F 19/00

(21)Application number: 05-351960

(71)Applicant:

HITACHI FERRITE DENSHI KK

(22)Date of filing:


(72)Inventor:


**ITO TORU** 

MIKI HIROHIKO

# (54) PULSE TRANSFORMER FOR ISDN

PURPOSE: To provide a pulse transformer which satisfies the height requirement and the requested characteristics and which can be manufactured easily by locating parallelly two pipe-like magnetic cores which are made of such material that has a specific magnetic permeability and by applying a bifilar winding which passes through two through holes around the facing side faces of the magnetic cores. CONSTITUTION: Using an Fe-base ultrafine crystalline ribbon, magnetic cores 1 are manufactured. Then, the magnetic cores 1 are heat-treated in a nitrogen atmosphere. The pipe-like magnetic cores 1 have the characteristic of  $\mu$  e=30000. Six parallel wires are wound (2) nine turns using a wire rod 3 and a pulse transformer of 18 turns at the primary side and 36 turns at the secondary side is manufactured. Out of the six parallel wires, two wires are connected in series to make an 18 turn winding and four wires are connected in series to make a 36 turn winding. By installing the pipe-like magnetic cores 1 in through holes 12 of a case 11, a pulse transformer for ISDN is manufactured. For preliminary preparations, the wire rod 3 which constitutes the primary coil is colored.





#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

18.06.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2866797

[Date of registration]

18.12.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平7-201590

(43)公開日 平成7年(1995)8月4日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01F 19/04

19/00

A 8123-5 E

8123-5 E

H01F 19/04

審査請求 未請求 請求項の数5

FD.

(全5頁)

(21)出願番号

特願平5-351960

(22)出願日

平成5年(1993)12月28日

(71)出願人 000110240

日立フェライト電子株式会社

鳥取県鳥取市桂木244番地9

(72)発明者 伊藤 亨

鳥取県鳥取市桂木244番地9トップ電子株式

会社内

三木 裕彦 (72)発明者

鳥取県鳥取市桂木244番地9トップ電子株式


会社内

# (54) 【発明の名称】 ISDN用パルストランス

### (57) 【要約】

【目的】 ISDN用パルストランスの要求特性を満足 しつつ、薄型化を達成するものである。

【構成】  $\mu e = 30000$ 以上の材質から成るパイプ 状の磁心を2本並列に配列し、相対する側面を中心にし て2つの貫通孔を通るパイファイラ巻線を施して構成さ れることを特徴とするISDN用パルストランス。



10

μe=30000以上の材質から成るパ 【請求項1】 イプ状の磁心を2本並列に配列し、相対する側面を中心 にして2つの貫通孔を通るバイファイラ巻線を施して構 成されることを特徴とするISDN用パルストランス。

【請求項2】 請求項1において、前記パイファイラ巻 線は、最低3本の平行線を使用し、このうち最低2本を 巻き始め端と巻き終り端を接続して一つのコイルとし、 1:2の巻数比のトランスを構成することを特徴とする ISDN用パルストランス。

【請求項3】 請求項1において、前記バイファイラ巻 線の少なくとも1本に着色したことを特徴とする ISD N用パルストランス。

【請求項4】 請求項1において、前記パイファイラ巻 線の1次コイル及び2次コイルの巻数を整数回とし、漏 れインダクタンスを低減させたことを特徴とするISD N用パルストランス。

【請求項5】 請求項1において、前記パイファイラ巻 線のうち最低1個のコイルの巻数を整数回+0.5回と し、漏れインダクタンスを増加させ、漏れインダクタン ス対策回路と共に使用されることを特徴とするISDN 用パルストランス。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ISDN用パルストラ ンスに関するものである。

[0002].

【従来の技術】 ISDN用パルストランスは、20kH zで20mH以上の高いインダクタンスを保証し、尚か つ低容量、低リーケージインダクタンスを実現しなけれ 30 ばならない。従来は、ポット型、EI型、EE型等のフ エライト磁心に巻線付きのボビンを組合わせて構成す る。または、リング状のフェライト磁心に巻線を施して 構成する。或いは、Co基アモルファスを巻回してなる 巻磁心に、絶縁ケースを取り付けた後、或いはエポキシ コーティングを施した後、巻線を取付けて構成してい た。

# [0003]

【発明が解決しようとする課題】近年のISDN用パル ストランスは、ICカード内に収納するため、最低高さ 40 5mm以下、現実的には高さ3.6mm又は2.8mm 以下等の極薄の寸法が要求されるようになっている。ま た、カード寸法も54×85.6mmと限定され、この 面積内に、ドライブ用、レシーブ用の2個のトランスを 実装することが必要とされる。このICカード内に収納 可能なISDN用パルストランスを構成しようとした場 合、従来のポット型、EI型、EE型等のフェライト磁 心では、透磁率がせいぜい8000~10000であ り、要求寸法で高いインダクタンスを得るためには膨大

加、或いは容量の増加をきたすため、要求特性を満足さ せることは非常に困難であり、現実的でない。また、リ ング状フェライト磁心を用いた場合では、最高で透磁率 15000程度を得ることができるがやはり大きな巻数 が必要となる。仮に試算すると、 $\mu i = 15000$ でO R11-3-4Hのリング状フェライト磁心を用いたと き、0.05 Φの線材で最低49ターンとなり、現実的 な仕様ではない。この試算は、 $\mu$ i=15000MI N. で試算したものであり、特性バラツキ、温度特性等 を考慮すると更に厳しい仕様となる。更に、リング状フ エライト磁心において巻数が多くなるということは、次 のような問題点を生じる。

- 1)作業が困難、コスト上昇。
- 2) 層間絶縁不良の発生率が高くなる。
- 3) 巻線が1層で済めばコイル高さへの影響は少ない が、2層、3層となった場合、コイル高さへの影響が大 きく生産バラツキが大きくなる。
- 4)巻線容量の増加。
- 5) 漏れインダクタンスの増加。
- 一方、С o 基アモルファス巻磁心では透磁率10000 0といった非常に高い値を得ることができるが次のよう な難点がある。
  - 1) 一般的な薄型のリング状巻磁心は、磁心高さ3mm 程度であり、これより幅の狭い形状を製造することはリ ボン製造、コア巻取り共に困難でありコスト上昇をまね
  - 2)幅3mmのリボンを巻取る際、リボンずれを生じる ため磁心高さは最大3.5mm程度までパラついてしま う。
- 更に、リング状磁心に1層で巻線を行なった場合、巻枠 中心部に不要な空間が出来てしまうため、コイルの小型 化を阻害することになる。従って、従来のCo基アモル ファス巻磁心でも、要求特性及び要求寸法を満足させる ことは極めて困難であった。また、近年では、漏れイン ダクタンスの低減には限界があるとして、漏れインダク タンスの対策回路等も考案されており、これが要求特性 を煩雑なものとしている。この回路は、伝送パルスのア ンダーシュートを検出することにより回路の動作を判別 するものであり、漏れインダクタンスが少ない場合正常 に動作しない。このため、この回路を使用する場合、本 来の要求とは逆に漏れインダクタンスをある程度大きく することが要求される。一般的に、トランスの漏れイン ダクタンスは巻線を粗巻きにする、1次2次を分離して 巻線することにより増加することが出来る。しかし、粗 巻きにするのでは漏れインダクタンスの値がコントロー ル出来ず品質を悪化させてしまう。一方、1次2次を分 雕して巻線すると巻線を2回に分けて行う必要が有りコ スト上昇につながる。上記の様な問題が生じ、従来では 高さ寸法、要求特性をともに満足することは現実的に不 な巻数を必要とし、結果として漏れインダクタンスの増 50 可能であった。本発明は、上記のことを鑑みて、高さ寸

10

30

法、要求特性をともに満足し、生産容易なISDN用パ ルストランスを提供することを目的とする。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】前記の課題を解決するべ く研究を行なった結果、以下の構成にて高さ寸法及び要 求特性ともに満足させることができることを見出したも のである。本発明は、 $\mu e = 30000$ 以上の材質から 成るパイプ状の磁心を2本並列に配列し、相対する側面 を中心にして2つの貫通孔を通るパイファイラ巻線を施 して構成されるISDN用パルストランスである。ま た、前記パイファイラ巻線は、最低3本の平行線を使用 し、このうち最低2本を巻き始め端と巻き終り端を接続 して一つのコイルとし、1:2の巻数比のトランスを構 成するものである。また、前記パイファイラ巻線の少な くとも1本に着色するものである。また、前記パイファ イラ巻線の1次コイル及び2次コイルの巻数を整数回と し、漏れインダクタンスを低減させたものである。ま た、前記パイファイラ巻線のうち最低1個のコイルの巻 数を整数回+0.5回とし、漏れインダクタンスを増加 させ、漏れインダクタンス対策回路と共に使用されるも のである。また本発明では、μe=30000以上の材 質を用いるが、この高透磁率材としては、Co基アモル ファス、Fe基超微結晶軟磁性合金、パーマロイ、 6. 5%Si珪素鋼等が挙げられる。この磁心材が金属材料 である場合、保護、絶縁処理を行なう必要が有るためコ ーティング或いはケース封入などを行なうことが良い。 [0005]

【作用】本発明によれば、パイプ状の磁心としており、 このパイプ状磁心により、磁心の外径を大きくすること 無く、高いAL値を得ることができ、巻数を低減するこ とができる。また、2つの磁心の相対する側面を中心に して2つの貫通孔を通るパイファイラ巻線を施すため、 巻線がコア外径に出ることが無く、巻線厚み分の高さ寸 法を低減できる。磁心寸法としては、外径4mm以下、 コア長さ30mm以下であることが好ましく、これによ り特性を十分に満足し、実装可能なパルストランスが得 られる。更に好ましくは、外径2. 4~2. 0 mm、内 径1. 3~1. 7mm、長さ10~30mmとした場合 であり、高さ2.8mmMAX.を満足し、特性も十分 なパルストランスが得られ最適である。上記寸法は、μ e=30000以上の材料を用いた場合でありフェライ トコアを用いて特性、寸法を満足することは困難であ る。その理由は、フェライトではμ=15000程度し か得られず、本発明に対し巻数が1. 4倍程度必要とな りコアを大きくしなければ特性を満足しない。コーティ ング、ケース封入は云うまでもなくコアの絶縁、保護及 びコイル―コイル間の絶縁を行なうものである。漏れイ ンダクタンスの低減にコイルの巻数を整数回とすること は次の様な効果を得ることを目的としたものである。本 発明の構成は、パイプ状の磁心を2本配列し、相対する 50

側面を中心にパイファイラ巻線を施すと云うものである が、バイファイラ巻線は、漏れインダクタンスを低減す るための構成である。しかし、コイルの巻始め端、巻き 終わり端が磁心の長手方向両端となる構成では、0.5 ターンという巻数が存在し、空心コイルを生じ漏れイン ダクタンスが増加してしまう。従って、巻数を整数回す るために、コイルの巻始め端、巻き終わり端が一方端に 集中し、空心コイルが出来ないように構成することによ り、漏れインダクタンスを低減できる。一方、特定の回 路を前提とした場合、漏れインダクタンスを増加させる 必要が生じることは前述の通りである。そうしたケース では、整数巻数+0.5ターンといった巻数を採用しす ることにより、要求を満たすことが出来る。

#### [0006]

# 【実施例】 実施例1

F e 基超微細結晶材 (日立金属 (株) 製FT―3材) の リボン(厚さ15μm、幅15mm)を用いて、外径 2. 2 mm、内径1. 5 mm、長さ15 mmの巻磁心を 作成し、570℃窒素雰囲気中で1時間熱処理を施し た。このパイプ状磁心の特性を測定したところ、μe= 30000、AL値34µH/N 2であった。このパ イブ状磁心に厚さ80μmのパリレンコーティングを施 し、0.06 Φの線材を用い6本の平行線を9ターン巻 線し、1次18ターン、2次36ターンのパルストラン スとした。このとき、6本の平行線のうち、2本を直列 に接続して18ターンとし、4本を直列に接続し36タ ーンとした。この実施例の斜視図を図1に示す。図1に おいて、1は磁心であり、2は巻線であり、3は線材で ある。この磁心の配設されるケースの正面図を図2に、 裏面図を図3に示す。このケース11は、パイプ状の磁 心1 (図中破線で示す) が挿入される貫通孔12を有 し、その貫通孔12の軸線と並行な側面側には、複数の 配線用端子13が凹部15内から突出して設けられてお り、また貫通孔12の設けられている部分と配線用端子 が設けられている部分との間には、リード線を通すため の配線用溝14が形成されている。このケース11の貫 通孔12内に、パイプ状の磁心1が配設されてISDN 用パルストランスを構成した。この特性は、上記の通り である。本実施例では、説明の都合上巻線状態とケース どを別に説明したが、本実施例では、上記ケース11 に、上記のパイプ状磁心1を挿入し、その後上記の巻線 を施して、巻線のリード線(上記線材3)をケース11 の配線用端子13に接続して上記のパルストランスを構 成したものである。またこの配線用端子13を利用して 平行線の直列接続を行った。この実施例の20kHzに おけるインダクタンスを測定したところ、22.1mH と充分なインダクタンスが得られた。

# 【0007】実施例2

実施例1と同様に、FT-3材のリボン(厚さ12 µ

m、幅15mm)を用いて、外径2.2mm、内径1. 5 mm、長さ15 mmの巻磁心を作成し、570℃窒素 雰囲気中で1時間熱処理を施した。このパイプ状磁心の 特性を測定したところ、µe=45000、AL値5 1. 1 μ H / N <sup>2</sup> であった。この磁心に厚さ80 μ m のパリレンコーティングを施し、0.060の線材を用 い6本の平行線を8ターン巻線し、1次16ターン、2 次32ターンのパルストランスとした。この実施例の外 観は実施例1と同様である。この実施例の20kHzに おけるインダクタンスを測定したところ、26.2mH 10 と充分なインダクタンスが得られた。

#### 【0008】 実施例3

実施例1と同様に、Co基アモルファス(日立金属 (株) 製ACO-4材) のリボン (厚さ15μm、幅1 5mm) を用いて、外径2. 2mm、内径1. 5mm、 長さ15mmの巻磁心を作成し、450℃窒素雰囲気中 で1時間熱処理を施した。このパイプ状磁心の特性を測 定したところ、 $\mu e = 40000$ 、AL値45.  $4\mu H$ /N 2であった。この磁心に厚さ80μmのパリレン コーティングを施し、0.060の線材を用い6本の平 20 行線を8ターン巻線し、1次16ターン、2次32ター ンのパルストランスとした。この実施例の20kHzに おけるインダクタンスを測定したところ、23.2mH と充分なインダクタンスが得られた。このパルストラン スを構成するケースの正面図を図4に、裏面図を図5に 示す。このケース21は、上記のパイプ状の磁心26

(図中破線で示す) が挿入される貫通孔22を有し、そ のの軸線と並行な側面側には、複数の配線用端子23が 凹部25内から突出して設けられており、また貫通孔2 2の設けられている部分と配線用端子23が設けられて 30 いる部分との間には、リード線を通すための配線用溝2 4が形成されている。この貫通孔22は、2個のパイプ 状の磁心26が隣接して挿入可能な形状に形成され、こ れが2つa, b形成されている。このa, bそれぞれ に、図1に示したような構造である上記パルストランス を構成し、aをドライブ用とし、bをレシーブ用として\*

\* I S D N 用パルストランスを構成した。本実施例では、 説明の都合上巻線状態とケースとを別に説明したが、本 実施例では、上記ケース21に、上記のパイプ状磁心2。 6を挿入し、その後上記の巻線を施して、巻線のリード 線をケース21の配線用端子23に接続して上記のパル ストランスを構成したものである。

#### 【0009】比較例1

Fe基超微細結晶材FT-3材のリボン(厚さ17μ m、幅1.5mm)を用いて、外径10mm、内径4m m、高さ1.5mmの巻磁心を作成し、570℃窒素雰 囲気中で1時間熱処理を施した。この磁心の特性を測定 したところ、 $\mu e = 50000$ 、AL値12.8 $\mu H$ / N 2であった。この磁心を所定ケースに収納し、0. 06φの線材を用い6本の平行線を21ターン巻線し、 1次42ターン、2次84ターンのパルストランスとし た。この比較例の斜視図を図2に示す。図6において、 61が磁心であり、62が巻線であり、63が線材であ る。この比較例の20kHzにおけるインダクタンスを 測定したところ、22.7mHと充分なインダクタンス が得られた。

#### 【0010】比較例2

Mn-2n系高透磁率材(日立フェライト(株)製GP —11材)を用いて、外径2.2mm、内径1.5m m、長さ15mmのパイプ状の磁心を作成した。この磁 心の特性を測定したところ、 $\mu e = 10000$ 、AL値  $11.4 \mu H/N^2$ であった。この磁心に厚さ $80 \mu$ mのパリレンコーティングを施し、0.06 oの線材を 用い6本の平行線を巻線可能なだけ巻き線したところ1 0ターンであった。これを1次20ターン2次40ター ンのトランスとした。このトランスの20kHzにおけ るインダクタンスを測定したところ、9.1mHと不充 分なインダクタンスしか得られなかった。以上の実施 例、比較例の高さ寸法、インダクタンス、コイル巻数を 表1に示す。

[0011]

【表1】

	高さ	卷数 (T)	インダクタンス
	(mm)	N 1 N 2	2 0 KH2 (mT)
実施例1	2.6	18 36	22.1
実施例 2	2.6	1 6 3 2	26.2
実施例3	2.6	16 32	23.2
比較例1	2 . 7	4 2 8 4	22.7
比較例2	2.6	20 40	9.1

【0012】表1から、実施例では高さ2.8mmを超 えずインダクタンスも満足し、巻数も少なく実現できて いるが、比較例1では高さは2.8mm以下でインダク タンスも満足しているが巻数は実施例1の18ターン: 36ターンに比較し42ターン:84ターンと著しく多 く作業性が悪いことは明らかである。またフェライトを 50 るもう一方の端面から引き出して構成した。この表2か

使用した比較例2では必要な特性が得られなかった。表 2は、実施例1のコアを使用し、1次コイル巻数を18 ターンとした時と18.5ターンとした時の漏れインダ クタンスを示したものである。この18.5ターンにつ いては、1本の線材について半ターン分伸ばし、対向す

らこの方法が漏れインダクタンスのコントロールに有効 であることが判る。

[0013]

【表2】

	漏れインダクタンス (μ Η)		
	整数回	整数回	
	+0.5回	- 1	
実施例1	90.67	0 4 1	

【0014】また上記実施例では、1次コイルを構成する線材を予め着色しておき、巻線作業、端子絡げ作業において、判別及び作業を容易にすることができた。また、上記実施例では、パイプ状磁心の絶縁にコーティングを施したが、薄型化を達成するためにもコーティング厚さは150μm以下であることが望ましい。また絶縁手段としては、コーティングに限られるものではなく、ケースを用いても良い。この場合、ケースの厚さは、

0. 15mm以下にすることが望ましい。

### [0015]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば ISDN 20 用パルストランスの特性を満足し、かつ薄型化が達成されるものであり、しかも製造法の簡素化に有効であるも のである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係わる一実施例の斜視図である。

【図2】本発明に係わる一実施例のケースの正面図である。

【図3】本発明に係わる一実施例のケースの裏面図である。

【図4】本発明に係わる別の実施例のケースの正面図である。

10 【図5】本発明に係わる別の実施例のケースの裏面図である。

【図6】本発明に係わる比較例の斜視図である。

【符号の説明】

1、26 磁心

2 巻線

3 線材

11、21 ケース

12、22 貫通孔

13、23 配線用端子

) 14、24 配線用溝

15、25 凹部

